Стандарты качества фасадов из массива

1.Заявленные размеры с возможностью отклонения на +0,2 мм и -0,5 мм.

2.Заявленная толщина с возможностью отклонения на +0,2 мм и -0,5 мм.

3.Максимальная нестыковка в углах 1 мм/м по диагонали.

4.Места стыков рамки со сдвигом не более 0,2 мм.

5.Возможно отклонение в центрировании шпонированной панели -1 мм.

6.Центрирование панели из массива на глаз.

7.Панель из массива по краю (бортику), чтобы избежать появления непрокраса при возможном ее сжатии.

8.Контроль покраски определяется зрительно с использованием двух контрольных образцов, одного светлого и одного темного.

9.Зрительный контроль по 100% объему изготовленного материала с расстояния одного метра при освещении 500 Lux.

10.Допустимые пороки древесины:

- сучки, сросшиеся здоровые светлые и темные,
- наклон волокон,
- свилеватость, завитки, глазки, ложное ядро,
- внутренняя заболонь, пятнистость,
- полутоновость окраски.

1.Недопустимые пороки древесины:

- сучки здоровые с трещинами, частично сросшиеся или несросшиеся, выпадающие,
- трещины, пропость, кармашки,
- крень, тяговая древесина, червоточина,
- риски, царапины, вырывы, вмятины.